

# Kiehl-Parketto-care-satina

## Entretien satiné pour sols en bois

### Propriétés

Satiné, résistant, antisalissures et antidérapant. Utilisation pur ou dilué.

### Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, dispersions synthétiques (exemptes deTBEP),  
cires de polyéthylène, additifs, parfums.

pH produit concentré : env. 7,5

pH solution prête à l'emploi : env. 7

### Domaine d'application

Pour l'entretien et la protection de sols en bois massif vitrifiés artisanalement et de parquets finis en usine. Effectuer un test d'adhérence avant le traitement de parquets finis en usine. Ne pas utiliser sur des parquets huilés ou encaustiqués.

### Application

**Les surfaces en bois vitrifiées sur site** doivent uniquement être nettoyées à sec pendant la durée de durcissement indiquée par le fabricant, en général entre 8 et 14 jours. Avant le traitement avec Kiehl-Parketto-care-satina, éliminer la poussière à l'aide de textiles humides. Éliminer les taches incrustées par un lavage humide avec Kiehl-Parketto-clean-concentré.

**Pour les surfaces en bois abîmées**, procéder à un nettoyage mécanisé à sec (monobrosse, couronne d'aspiration, aspirateur, Kiehl-Legno-Pad). Déplacer la machine en mouvements circulaires jusqu'à ce que la surface soit nettoyée de façon homogène, que les dépôts de salissures soient éliminés des pores et que l'aspect soit uniforme. Éliminer ensuite la poussière résiduelle avec des textiles humides.

#### Protection :

Une excellente adhérence et un aspect impeccable ne sont garantis que sur des surfaces propres exemptes de graisse, cire, silicone et poussière. Avant le traitement, secouer énergiquement le bidon. Verser env. 250 ml de produit pur sur le sol. Répartir ensuite immédiatement sur env. 10 m<sup>2</sup> avec un mouilleur ou une frange en une couche fine et régulière. Procéder par bandes se chevauchant. Poursuivre rapidement sur les surfaces restantes. Selon la nature de la surface, 1 à 2 applications seront nécessaires dans un intervalle d'env. 90 minutes. Seuls les films secs forment une couche de protection résistante.

#### Entretien intermédiaire :

Diluer env. 250 ml dans 8 litres d'eau froide. Tremper la frange dans la solution de nettoyage, essorer soigneusement, puis essuyer la surface. Éviter l'humidité stagnante !

#### Méthode spray pour la réparation ponctuelle de films de protection endommagés :

Diluer 1:1 avec de l'eau froide. Appliquer le produit avec un vaporisateur et travailler avec une monobrosse très haute vitesse (env. 1000 tr/min.).



## Nettoyage et entretien des sols en bois

### Consommation par m<sup>2</sup>

Protection : 25-30 ml par application

Entretien intermédiaire : 1 ml

Méthode spray : 1,5 ml

Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

### Conditionnement

Carton de 2 bidons de 5 litres

Réf. j 22 11 05

Protéger du gel !

